TF-BIO®

ー 生分解性包装フィルム ー

資材構成



【 特 徴 】

- 植物由来の原料を用いており、最終的に生分解する環境に優しいフィルムです。
- 食品衛生の認証を取得しております。
- バリア層、ヒートシール層を有する多層構成のフィルムであり、安定したバリア値・シール強度を確保することができます。

TSUBACO SINCE 1916 椿本興業株式會社

TF-BIO®

ー 生分解性包装フィルム ー

ラインナップ



透明バリアタイプ

蒸着バリアタイプ

バリア値 (参考値)

	TF-BIO (透明) 45μ	TF-BIO (透明) 55μ	TF-BIO (蒸着) 75μ	OPP20/ BOPP20	PET12/ PE& EVOH50	OPP30/ OPP30	PET12/ VMPET12 LLDPE40
酸素透過度 (cc/m2・day・atm)	3.3	2.5	0.1	＜1.0	1.0	750.0	1.0
水蒸気透過度 (g/m2・day)	19.6	≧50	3.7	10.0	6.0	3.2	0.9



お問い合わせ

TSUBACO SINCE 1916 椿本興業株式會社

〒108-8222 東京都港区港南2丁目16番2号(太陽生命品川ビル29階)
TEL: 03-6718-0140 FAX: 03-6718-1856 http://www.tsubaki.co.jp/